

Vario® KM Triplex

Vario® KM Triplex Feuchtevariable Klimamembran

Anwendung

Dampfbremse und Luftsperrschicht besonders robust und reissfest bei sämtlichen Einblasdämmstoffen.

- Brandverhaltenklasse RF3 (cr) (Euroklasse E)
- Robust und hochreissfest dank faserverstärktem Gittergewebe und Vlieskaschierung
- Ideal in Kombination mit Einblasdämmstoffen
- Aromadicht gegen alte Holzschutzmittel
- Verbesserte Funktionalität durch praktische Schnittmarkierungen und das integrierte Massband
- Variabler Sd-Wert: 0,3 - 5 m



Kaschierung Unterseite

Spezialvlies aus Polypropylen

- Vario® KM Triplex, mit Druckschrift zum Verarbeiter, bahnenweise von oben beginnend in 10-cm-Abständen gerade und faltenfrei am Sparren antackern.
- Folienstoss mittig im Überlappungsbereich luftdicht auf der glatten Seite mit dem Klebeband Vario® KB 1 oder Vario® MultiTape verkleben.
- Der Anschluss an angrenzende Bauteile erfolgt über den Dichtstoff Vario® ProTape Plus oder Vario® DoubleFit. Folienüberhang zu einer Entlastungsschleufe falten.

Technische Eigenschaften

| Kenngösse | Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| Dicke | D | [mm] | ca. 0.3 | - |
| Brandverhalten | - | [-] | RF3 (cr) / (Euroklasse E) | |
| Sd-Wert | s | [m] | 0.3 - 5 | EN 12572 |
| Maximale Anwendungstemperatur | Θ_{max} | [°C] | de -40 bis zu +80 | - |
| Flächengewicht | m | [g/m ²] | ca. 117 | - |
| Nagel-Ausreisskraft | σ_{zug} | [N] | ≥ 250 N | EN 13984 |
| Höchstzugkraft | $\sigma_{zug max}$ | N/50mm | ≥ 370 N | EN 13984 |

Sortiment

| Produkt | Breite | Lange | Stücke | Einzelpaket (EP) |
|-------------------|--------|-------|-------------|-----------------------------|
| Vario® KM Triplex | 1.5 m | 40 m | 1 | 1 Rolle 60 m ² |
| Vario® Patch | 250 mm | 25 m | 104 / Rolle | 1 Karton 2 Rollen |



Vario® Patch

Vario® Patch wurde speziell zum Verschliessen und Abdichten der durch das Einblasen entstandenen Öffnungen in der Dampfbremse entwickelt.


SAINT-GOBAIN

**Saint-Gobain
ISOVER AG**

Route de Payerne 1
1522 Lucens
Tél. 021 906 01 11
www.isover.ch

Helpdesk
Tél. 0848 890 601
helpdesk@isover.ch