

INSULSAFE

Mineralwolle zum Einblasen



Beschreibung

Reine Mineralwolle, von Natur aus unbrennbar und hydrophob.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN-14064-1-S1-WS

Anwendungsbereich

Wärme- und Schalldämmung durch Einblasen in Holzrahmen, Dächern und Installationsschächte.

Technische Daten

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/m.K	0.034 0.033 0.032 -	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	kg/m ³	35 40 45 -	SIA 279.067
Brandverhalten	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Spezifische Wärmekapazität	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	—	1	SIA 381.101

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)	Palette	
	Preise CHF/kg	kg	EP	kg
A	3.75	17.30	36	622.80

Nur ganze Paletten erhältlich.