

ISOVOX

Trennwandplatte

ISOVER

SAINT-GOBAIN

Lanae

**Beschreibung**

Halbsteife Platten aus Glaswolle.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Anwendungsbereich

Schalldämmung in Trennwänden und Innendämmung.

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/m.K	0.034	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	kg/m ³	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhalten	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Spezifische Wärmekapazität	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	—	1	SIA 381.101

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Palette	
Dicken mm	Ø	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
45	A	9.30	63	135	18	15.31	16	244.95
60	A	12.70	63	135	16	13.61	16	217.73
80	B	14.95	63	135	12	10.21	16	163.30