

WOLLE TRIV



Beschreibung

Lose Glaswolleflocken.
 Stopfdichte 40 kg/m³.
 Verpackung: Plastiksäcke, Inhalt ca. 0.25 m³.

Anwendungsbereich

Wärmedämmung für schlecht zugängliche Dachräume,
 Installationsschächte usw.
 Kann mit gängigen Einblasmaschinen verarbeitet werden.

Technische Daten

Kenngösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/m.K	0.039	SIA 279
Brandverhalten	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Spezifische Wärmekapazität	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	—	1	SIA 381.101

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)	Palette	
	Preise CHF/kg	kg	EP	kg
B	2.60	15	9	135