




ISOPROTECT

Die ISOVER Holzfaserplatte

3



Beschreibung

Hochfeste, druckstabile und zugfeste Holzfaserplatte mit Nut- und Kammverbindung und wasserabweisender Oberfläche.

Bezeichnungsschlüssel

WF-EN-13171-T5-DS(70)3-CS(10)100-TR40-WS-MU3-AFr100

Anwendungsbereiche

Zur Verwendung als Unterdachplatte und äusserer Bekleidung von Holzbaukonstruktionen. Auch geeignet als Aufsparrendämmung.

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.046	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m³]	≈ 200	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[–]	RF3 (E)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J/(kg K)]	2100	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[–]	3	SIA 381.101

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Platte	Einwegpalette (PA)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m²	Breiten cm	Längen cm	m²	Platten	m²
35	B	25.30	57.5	187.5	1.07	66	71.16
60	B	40.10	57.2	247.2	1.41	40	56.56
80	B	50.10	57.2	187.2	1.07	30	32.12
100	B	62.60	57.2	187.2	1.07	24	25.70

Saint-Gobain ISOVER AG gewährt bei allen Produkten keine Durchtrittssicherheit! Die Verlegung darf nur in trockenem Zustand und die sichere Begehung der verlegten Platten darf nur auf den Sparren/Ständerhölzern erfolgen!
Verkauf: nur ganze Paletten!