



Vario® KM Supraplex-SKS

L'application par l'extérieur

A



Description

La membrane climatique Vario® KM Supraplex-SKS a une surface structurée pour une haute résistance au glissement, une résistance à la diffusion variable S_d de 0.3-4.0 m et bande adhésive intégrée. Elle résiste aux intempéries pendant 3 mois.

Domaines d'application

De par sa conception robuste, la membrane climatique Vario® KM Supraplex-SKS convient parfaitement comme pare-vapeur et couche d'étanchéité à l'air pour l'isolation au-dessus des chevrons et pour la pose sur les chevrons lors de la rénovation des toitures par l'extérieur.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Epaisseur	d	[mm]	0.60	-
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF3 (cr)	AEAI
Valeur S_d	s	[m]	0.3 - 4	SIA 279
Température limite d'emploi	θ_{max}	[°C]	80	-
Poids surfacique	m	[g/m ²]	57	-
Résistance à la déchirure au clou	σ_{zug}	[N]	≥ 90	EN 12310-1
Résistance à la traction	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 110	EN 12310-2

Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	∞	Prix CHF/m ²	Longueurs m	Rouleaux	m ²	CI	m ²
150	-	4.05	40	1	60	20	1200