

# CLIMATEL 2 S

Akustikdämmung

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

Lanaë



## Beschreibung

Gerollter Glaswollefilz, einseitig mit gitterarmiertem, verstärktem schwarzem Glasvlies.

## Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr15

## Anwendungsbereich

Schallabsorption und Wärmedämmung im Innern von Luftkanälen und Ventilationsgeräten.

Schallabsorptionsauskleidung von Ölbrennerhauben.

## Technische Daten

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	W/m.K	0.035	SIA 279
Rohdichte	$\rho_a$	kg/m <sup>3</sup>	≈ 25	SIA 279.067
Brandverhalten	RF	–	RF1 (A2-s1,d0)	AEAI
Spezifische Wärmekapazität	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	–	1	SIA 381.101

## Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)	
Dicken mm	Ø	Preise CHF/m <sup>2</sup>	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m <sup>2</sup>
12	B	11.50	120	2000	1	24.00
25	B	13.75	120	1200	1	14.40