



INSULSAFE

Mineralwolle zum Einblasen



Beschreibung


Reine Mineralwolle, von Natur aus unbrennbar und hydrophob.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN-14064-1-S1-WS

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung durch Einblasen in Holzrahmen, Dächern und Installationsschächte.



Technische Daten

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[-]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J/(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[-]	1	SIA 381.101

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Ø	Preise CHF/kg	kg	EP	kg	
-	3.70	17.30	36	622.8	

* λ_D bei einer Blasdichte von 25 bis 40 kg/m³.

Lieferung nur mit Vollpalette.

