

LAINÉ TRIV



Description

Flocons de laine de verre en vrac.

Densité de bourrage 40 kg/m³.

Emballage: sacs en plastique, contenu env. 0.25 m³.

Domaine d'application


Isolation thermique de planchers, soupentes peu accessibles, gaines techniques.

Les flocons peuvent être soufflés dans les interstices à isoler au moyen de machines spéciales.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	W/m.K	0.039	SIA 279
Classe de réaction au feu	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	—	1	SIA 381.101

Assortiment

Prix hors TVA		Colis isolé (CI)	Palette	
	Prix CHF/kg	kg	CI	kg
B	2.60	15	9	135