

# LAINÉ TRIV




### Description

Flocons de laine de verre en vrac.  
Densité de bourrage 40 kg/m<sup>3</sup>.  
Emballage: sacs en plastique, contenu env. 0.25 m<sup>3</sup>.

### Domaines d'application

Isolation thermique de planchers, soupentes peu accessibles, gaines techniques.  
Les flocons peuvent être soufflés dans les interstices à isoler au moyen de machines spéciales.



### Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.039	SIA 279
Classe de réaction au feu	Classe RF	[ - ]	RF1 (A1)	AEA1
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101

### Assortiment

Prix hors TVA		Colis isolé (CI)	Palettes perdues (PA)	
Ø	Prix CHF/kg	kg	CI	kg
B	3.40	15.00	13	135