Vario® RoofTight +

Ouvert à la diffusion!

A

Description

Lé de sous-couverture ouvert à la diffusion, étanche à la pluie et au vent, pour les sollicitations élevées et extraordinaires selon SIA 232/1. R ésistance aux UV et à la température de -40°C à +80°C. Soudable au moyen de l'agent de soudage Vario® RoofTight Weld ou à l'air chaud.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Valeur Sd	s	[m]	0.18	SIA 279
Résistance à la traction	$\sigma_{zug\ max}$	N/50 mm	300 / 350	EN 12310-2
Résistance à la déchirure au clou	σ_{zug}	[N]	260 / 240	EN 12310-1
Classe de réaction au feu	Classe RF	[—]	RF3 (cr)	AEAI

Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm		Prix CHF/m²	Longueurs m	Rouleaux	m²	CI	m²
150	A	10.50	50	1	75	20	1500
300	A	10.50	25	1	75	20	1500