

INSULSAFE

Laine à insuffler



Description

Flocons de laine de verre pure à insuffler, incombustible et hydrophobe.

Code de désignation

MW-EN-14064-1-S1-WS


Domaine d'application

Isolation thermique et phonique par soufflage dans les ossatures bois, les toitures et les gaines techniques.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurées	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	W/m.K	0.034 0.033 0.032 -	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	kg/m ³	35 40 45 -	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	—	1	SIA 381.101

Assortiment

Prix hors TVA		Colis isolé (CI)	Palette	
	Prix CHF/kg	kg	CI	kg
A	3.75	17.30	36	622.80

Vente uniquement en palettes complètes.

L'explication technique pour la mise en œuvre du produit peut être assurée par un conseiller technique Isover.