




ISOPROTECT

Panneau en fibres de bois

3



Description

Panneau en fibres de bois haute résistance, stable à la pression et résistant à la traction avec liaison par rainure - crête et surface hydrofuge.

Code de désignation

WF-EN-13171- T5-DS(70)3-CS(10)100-TR40-WS-MU3-AFr100

Domaines d'application

A utiliser comme panneau de sous-toiture et revêtement extérieur des constructions en bois. Convient également comme isolation sur chevrons.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.046	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m³]	≈ 200	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[—]	RF3 (E)	AEAI
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	2100	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[—]	3	SIA 381.101

Assortiment

Prix hors TVA					Panneau	Palettes perdues (PA)	
Epaisseurs mm	⌚	Prix CHF/m²	Largeurs cm	Longueurs cm	m²	Panneaux	m²
35	B	25.30	57.5	187.5	1.07	66	71.16
60	B	40.10	57.2	247.2	1.41	40	56.56
80	B	50.10	57.2	187.2	1.07	30	32.12
100	B	62.60	57.2	187.2	1.07	24	25.70

Tous les produits de cette gamme sont désignés comme « non praticables ». L'application doit se faire dans des conditions sèches et le déplacement de personnes sur des éléments de construction recouverts de ces panneaux doit se faire au droit des éléments porteurs (chevrons, solives, etc.) !

Vente uniquement en palettes complètes.