



Vario® KM Triplex

Renforcé pour l'insufflation

A



Description

Pare-vapeur et membrane climatique en polyamide s'adaptant à l'humidité avec effet d'assèchement (valeur sd variable entre 0.3 et 4.5 m). Avec grille de renfort spécialement développée pour l'insufflation.

Domaines d'application

Idéal pour les constructions à ossatures bois irrégulières, en combinaison avec la laine à insuffler.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Epaisseur	d	[mm]	0.30	-
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF3 (cr)	AEA1
Valeur Sd	s	[m]	0.5 - 4.5	SIA 279
Température limite d'emploi	θ_{max}	[°C]	80	-
Poids surfacique	m	[g/m ²]	117	-
Résistance à la déchirure au clou	σ_{zug}	[N]	≥ 250	EN 12310-1
Résistance à la traction	$\sigma_{zug,max}$	N/50 mm	≥ 370/240	EN 12310-2

Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	Ø	Prix CHF/m ²	Longueurs m	Rouleaux	m ²	CI	m ²
150	A	4.20	40	1	60	35	2100

Utilisez Vario® Patch pour refermer les trous faits pour l'insufflation !