

LANA TRIV



Descrizione

Fiocchi di lana sfusa.


Densità 40 kg/m³.

Imballaggio: sacchi PE, volume ca. 0.25 m³.

Campi di applicazione

Isolamento termico per sottotetti o soppalchi poco utilizzati e per condotte.

Si può applicare con l'apposita macchina soffiatrice.



Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.039	SIA 279
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)	Palette a perdere (PA)	
kg	Prezzi CHF/kg	kg	PS	kg
1500	3.40	15.00	13	135