

CLIMATEL 2 S

Isolamento fonico

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Lanaé



Descrizione

Feltro in lana di vetro in rotoli. Un lato è rivestito con un tessuto nontessuto di vetro nero con rinforzo reticolare.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr15

Campo d'applicazione

Assorbimento fonico e isolamento termica all'interno di canali di ventilazione e apparecchi di climatizzazione.

Rivestimento dei coperchi fonoassorbenti dei bruciatori d'olio.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica	λ_D	W/m.K	0.035	SIA 279
Densità	ρ_a	kg/m ³	≈ 25	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	RF	—	RF1 (A2-s1,d0)	AEAI
Calore specifico	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	—	1	SIA 381.101

Assortimento

Spessori mm	⌀	Prezzi esclusi di IVA			Pacco semplice (PS)	
		Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m ²
12	B	11.50	120	2000	1	24.00
25	B	13.75	120	1200	1	14.40