

INSULSAFE

Lana da insulflaggio



Descrizione

Pura lana minerale, naturalmente incombustibile e idrofoba.

Chiave di denominazione

MW-EN-14064-1-S1-WS

Campo d'applicazione

Isolamento termico e acustico mediante insulflaggio nelle costruzioni di legno, tetti e condotte tecniche.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	λ_D	W/m.K	0.034 0.033 0.032 -	SIA 279
Densità	ρ_a	kg/m ³	35 40 45 -	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Calore specifico	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	—	1	SIA 381.101

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)	Paletta	
	Prezzi CHF/kg	kg	PS	kg
A	3.75	17.30	36	622.80

Vendita solo palette complete.