

ISOCONFORT 032 PR

Tagliato a misura

Lanaë



Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autoportanti, con una eccellente resistenza meccanica ed elevate prestazioni termiche. Con linee trasversali per facilitare il taglio.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25

Campo d'applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata fra correntini, travi di solette e ossature in legno di pareti interne ed esterne a campi paralleli.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	W/m.K	0.032	SIA 279
Densità	ρ_a	kg/m ³	≈ 28	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Calore specifico	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	—	1	SIA 381.101

Assortimento

Spessori mm	⌀	Prezzi esclusi di IVA			Pacco semplice (PS)	
		Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m ²
60	B	20.35	10-110	540	1	*
80	B	25.25	10-110	420	1	*
100	B	30.85	10-110	360	1	*
120	B	36.10	10-110	480	1	*
140	B	42.05	10-110	410	1	*
160	B	47.90	10-110	360	1	*
180	B	54.30	10-110	320	1	*
200	B	60.90	10-110	290	1	*
220	B	66.15	10-110	260	1	*
240	B	71.55	10-110	240	1	*
260	C	77.10	10-110	220	1	*

Consegna entro 5 giorni lavorativi.

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Larghezze su misura, per distanze fra correntini da 10 a 110 cm, ogni 5 mm.

Pallettizzazione gratuita secondo le condizioni riportate nella pagina Servizi logistici.