



# INSULSAFE

Lana da soffiare in



### Descrizione

Pura lana minerale, naturalmente incombustibile e idrofoba.

Chiave di designazione

MW-EN-14064-1-S1-WS

### Campi di applicazione

Isolamento termico e acustico mediante soffiaggio nelle costruzioni di legno, tetti e condotti tecnici.



### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Grupo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ - ]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)	Palette a perdere (PA)	
Ref.	Prezzi CHF/kg	kg	PS	kg
A	3.70	17.30	36	622.8

Consegna solo a mezzo pallet completo.

