



SWISSROLL 030 PR

Tagliato a misura



Descrizione

Rotoli in lana di vetro, autoportanti, con una eccellente resistenza meccanica ed elevate prestazioni termiche.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-MU1-AFr40

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata fra correntini e travi di solette, nonché per ossature in legno di pareti interne ed esterne.



Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.030	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 38	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 40	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)	
Spessori mm	λ _D	Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pezzi	m ²
30	B	10.70	10 - 110	860	1	*
40	B	14.30	10 - 110	640	1	*
60	B	20.80	10 - 110	430	1	*
80	B	27.45	10 - 110	320	1	*
100	B	34.20	10 - 110	420	1	*
120	B	40.70	10 - 110	360	1	*
140	B	47.05	10 - 110	310	1	*
160	B	53.10	10 - 110	270	1	*
180	B	59.60	10 - 110	240	1	*
200	B	66.30	10 - 110	210	1	*

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Consegna entro 5 giorni lavorativi.

Larghezze su misura, per distanze fra correntini da 10 a 110 cm, tutti i 5 mm.

Pallettizzazione gratuita secondo le condizioni riportate nella pagina Servizi logistici.

