



INSULSAFE PLUS WOOD

Laine à insuffer



Description


Flocons de laine de verre pure à insuffer, incombustible et hydrophobe.

Code de désignation

MW-EN-14064-1-S1-WS

Domaines d'application

Isolation thermique et phonique par soufflage dans les ossatures bois, les toitures et les gaines techniques.



Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF1 (A1)	AEA1
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[-]	1	SIA 381.101

Assortiment

Prix hors TVA		Colis isolé (CI)	Palettes perdues (PA)	
€	Prix CHF/kg	kg	CI	kg
-	3.50	17.30	36	622.8

* λ_D pour une masse volumique apparente de 25 à 40 kg/m³

Livraison uniquement par palette complète.

