



INSULSAFE PLUS WOOD

Lana da soffiare in




Descrizione

Pura lana minerale, naturalmente incombustibile e idrofoba.

Chiave di designazione
MW-EN-14064-1-S1-WS

Campi di applicazione

Isolamento termico e acustico mediante soffiaggio nelle costruzioni di legno, tetti e condotti tecnici.



Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)	Palette a perdere (PA)	
€	Prezzi CHF/kg	kg	PS	kg
-	3.30	17.30	36	622.8

* λ_D ad una densità di soffiato di 25 a 40 kg/m³.

Consegna solo a mezzo pallet completo.

