



# ISORESIST 1000 035



### Beschreibung



Selbstklemmrollen aus Glaswolle mit Schmelzpunkt > 1000°C nach DIN 4102, Teil 17.

### Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

### Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzbau.



### Technische Daten

Kenngröße	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.035	SIA 279
Rohdichte	$\rho_a$	[kg/m <sup>3</sup> ]	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[ – ]	RF1 (A1)	VKF
Schmelzpunkt	$\theta$	[°C]	> 1000	DIN 4102
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	[ – ]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m <sup>2</sup> ]	≥ 10	SIA 181.205

### Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm		Preise CHF/m <sup>2</sup>	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m <sup>2</sup>	EP	m <sup>2</sup>
60		11.25	120	1200	1	14.40	12	172.80
80		13.80	120	900	1	10.80	12	129.60
100		17.20	120	700	1	8.40	12	100.80
120		20.50	120	600	1	7.20	12	86.40
140		24.10	120	500	1	6.00	12	72.00
160		27.00	120	450	1	5.40	12	64.80
180		29.55	120	400	1	4.80	12	57.60
200		31.60	120	350	1	4.20	12	50.40
220		34.80	120	310	1	3.72	12	44.64
240		38.20	120	290	1	3.48	12	41.76
260		41.50	120	250	1	3.00	12	36.00

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

Zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle verwenden Sie unsere Vario® Membranen und Klebetechnik.

