



ISORESIST 1000 035



Beschreibung


Selbstklemmrollen aus Glaswolle mit Schmelzpunkt > 1000°C nach DIN 4102, Teil 17.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzbau.



Technische Daten

Kenngroesse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.035	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[–]	RF1 (A1)	VKF
Schmelzpunkt	θ	[°C]	> 1000	DIN 4102
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[–]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m ²]	≥ 10	SIA 181.205

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm		Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
60		11.95	120	1200	1	14.40	12	172.80
80		14.65	120	900	1	10.80	12	129.60
100		18.25	120	700	1	8.40	12	100.80
120		21.75	120	600	1	7.20	12	86.40
140		25.55	120	500	1	6.00	12	72.00
160		28.60	120	450	1	5.40	12	64.80
180		31.30	120	400	1	4.80	12	57.60
200		33.50	120	350	1	4.20	12	50.40
220		36.90	120	310	1	3.72	12	44.64
240		40.50	120	290	1	3.48	12	41.76
260	!	44.00	120	250	1	3.00	12	36.00

Zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle verwenden Sie unsere Vario® Membranen und Klebetechnik.

