



ISORESIST 1000 035



Descrizione


Rotoli in lana di vetro, con punto di fusione > 1000°C secondo DIN 4102, parte 17.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico e quale protezione antincendio nelle costruzioni di legno.



Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.035	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 20	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Punto di fusione	θ	[°C]	> 1000	DIN 4102
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 5	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m ²	PS	m ²
60		10.80	120	1200	1	14.40	12	172.80
80		13.30	120	900	1	10.80	12	129.60
100		16.50	120	700	1	8.40	12	100.80
120		19.70	120	600	1	7.20	12	86.40
140		23.20	120	500	1	6.00	12	72.00
160		25.90	120	450	1	5.40	12	64.80
180		28.40	120	400	1	4.80	12	57.60
200		30.40	120	350	1	4.20	12	50.40
220		33.50	120	310	1	3.72	12	44.64
240		36.70	120	290	1	3.48	12	41.76

Per la realizzazione di contenitori edilizi impermeabili all'aria utilizzate le nostre membrane e la tecnica d'incollaggio Vario®.

