

LAINÉ TRIV




Description

Flocons de laine de verre en vrac.
Densité de bourrage 40 kg/m³.
Emballage: sacs en plastique, contenu env. 0.25 m³.

Domaines d'application

Isolation thermique de planchers, soupentes peu accessibles, gaines techniques.
Les flocons peuvent être soufflés dans les interstices à isoler au moyen de machines spéciales.



Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.039	SIA 279
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF1 (A1)	AEA1
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[-]	1	SIA 381.101

Assortiment

Prix hors TVA		Colis isolé (CI)	Palettes perdues (PA)	
kg	Prix CHF/kg	kg	CI	kg
15	3.20	15.00	13	195