

WOLLE TRIV




Beschreibung

Lose Glaswolleflocken.
Stopfdichte 40 kg/m³.
Verpackung: Plastiksäcke, Inhalt ca. 0.25 m³.

Anwendungsbereiche

Wärmedämmung für schlecht zugängliche Dachräume,
Installationschächte usw.
Kann mit geeigneten Einblasmaschinen verarbeitet werden.



Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.039	SIA 279
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[-]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[-]	1	SIA 381.101

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Ø	Preise CHF/kg	kg	EP	kg	
Ø20	3.20	15.00	13	195	